PREPARATION OF GAS HYDRATE

Patent Number:

JP55055125

Publication date:

1980-04-22

Inventor(s):

KIMURA HIROSHI; others: 01

Applicant(s)::

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

Requested Patent:

☐ JP55055125

Application Number

Application Number: JP19780128851 19781018

Priority Number(s):

IPC Classification:

C07C17/00; C01B17/45; C01B17/48

EC Classification:

Equivalents:

JP1393668C, JP61059294B

Abstract

PURPOSE:To improve the formation rate and yield of the title hydrate useful for desalination of seawater and regeneration of sewage without requiring the high-speed agitation, by adding a nonionic surfactant to water in its reaction with guest molecules.

CONSTITUTION: Water is reacted with guest molecules, e.g. chloroform or ethyl chloride, to give a gas hydrote. The addition of 0.5-5wt% of a nonionic surfactant, e.g. the polyoxyethylene type, containing 0.5-8wt% of a compound, e.g. tetrahydrofuran or furan, to water increases the formation rate and yield while following the cooling rate without requiring a high-speed agitation means. The furan compound quickens the starting of solidification.

USE:Concentration of juices, separation of hydrocarbon isomers, and heat regenerators for air cooling.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

① 日本国特許庁 (JP)

1D 特許出願公開

砂公開特許公報(A)

昭55--55125

50Int. Cl.3	
C 07 C	17/00
C 01 B	17/45
	17/48

#B 01 J 13/00

7508—4G 7508—4G 6639—4G **郵公開 昭和55年(1980)4月22日**

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 5 頁)

砂気体水化物の製造法

②)特

類 8召53 128851

22出

類 昭53(1978)10月18日

沙発 明 者 木村寛

尼崎市南清水字中野80番地三菱 電機株式会社中央研究所内 炒発 明 者 甲斐潤二郎

尼崎市南清水字中野80番地三菱 電機株式会社中央研究所内

⑪出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2

番3号

19代 理 人 弁理士 葛野信一

外1名

明 福 書

1. 発明の名称

気体水化物の製造法

2. 特許請求の範囲

- (1) 非イオン系界面活性剤 0.5~5重量多含む 水とゲスト分子とを接触させることを特敵とする 気体水化物の製造法。
- (2) ゲスト分子は、クロロホルム、塩化エチル、シクロベンタン、トリクロルフルオルメタン、ジクロルフルオルメタン、モノクロルジフルオルメタン、ジクロルジフルオルメタンおよびプロバンからなる許より選ばれた少なくとも一つの有機物であることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の気体水化物の製造法。
- (3) グスト分子は、六弗化酸黄または亜硫酸ガスであることを特徴とする特許課の超出第1項記載の気体水化物の製造法。
- (4) 非イオン系界面活性剤は、ポリオキシエチレン系の界面活性剤であることを特徴とする特許 請求の範囲第1項ないし第3項の何れかに記載の

気体水化物の製造法。

(b) 非イオン系界面活性剤 Q 5 ~ 5 重量 多と、テトラハイドロフラン、フラン、メチルフランかよびメチルテトラハイドロフランからなる絆より 選ばれた少なくとも一つの化合物 Q 5 ~ 8 重量 多とを含む水とゲスト分子とを接触させることを特徴とする処体水化物の製造法。

3 発射の詳細な説明

との発明は気体水化物の製造法に調するものである。

気体水化物は海水の淡水化、汚水の再生、ジュース類の海稲、炭化水素異性体の分離、冷房用等 熱材など広範囲に利用されている。

周知のように気体水化物には「型、「型などがあり、それぞれ式は、5% H.O. M·17H.Q で換わされる。ここにははグスト分子と呼ばれる。一般には有機物質でフロン系化合物を飲くと、分子量 100以下の疑い物質であり、水にはほとんど溶解しないものが多い。たとえばメタン、エタン、較化エチレンなどは「型気体水化物を、また塩化エチル、

ところが、気体水化物は氷に似た固体であって、 境神によって生じた機糖品は液体に分散してるほど、気体水化物が生成すればするほど、 である。この特性はますます。では、高速のような。 神がますますのになってくる。この接触の はなかないに減少させることから、気体水化物の生成量も減少することになる。 を発性の生成量も減少することになる。 を発性の生成量も減少することになる。 を発性の生成量はにつれて頭打ち傾向に を発展している。 を表現している。 を表している。 を表している。 を表している。 をましている。 をましている。 をまる。 をなる。

(3)

難い。

- (2) 生成速度が小さいため、単位時間当りの生 或量が少なく、実用的に要求される生成速度 に達しない。
- (3) 生成率に上限値があり、その値は約50重

即ち第1の発明は、乳化剤 0.5~5 重量を含む水とゲスト分子とを接触させることを特敵とする気体水化物の製造法に関するものであり、第2の発明は乳化剤 0.5~5 重量をと、テトラハイドロ

特別 R55-55 125(2) なる。また、気体化物がある程度生成したにも かかわらず、高速機体を強引に続けると、は体装 置の破損をもたらすことになる。

従来の製造法は上記のようにグスト分子に水を加えるのみであった。この従来の製造法による気体水化物の生成事をR11 (CCLの水化物の製造の場合について瀉1 20に示す。20中、横軸は水のモル数による組成、縦軸は重量がによるR11 水化物生成事を示す。これは、通常の推拌接近(慢拌速度は数百 rpm)によるR11 一水系の場合(0℃に冷却)の実制結果である。上記第12回より明らかなように、R11 の機能を変化させても、気体水化物の生までR11 の機能を変化させても、気体水化物の生までR11 の機能を変化させても、気体水化物の生までR11 の機能を変わらず、R11 最度が小さくなると生成率はやや減少する傾向となる。なか、2 ~3 環境が固めるで、 2 4 時間点があった。

(1) 気体水化物の生成が容易に開始しない。すなわち、核生成が困難なため、適冷却が避け

(4)

フラン、フラン、メチルフランおよびメチルテト ラハイドロフランから選ばれた少なくとも一つの 化合物 0.5~8 重度 5 とを含む水とグスト分子と を接触させることを特徴とする気体水化物の製造 法に興するものである。

きる。

上記乳化剤の水に対する添加量は 0.5 重量 5~5 重量 5 が好選である。 0.5 重量 5 以下では効果の発現が不十分であり、 5 重量 5 以上では気体水化物の生成速度が低下するようになり、また不極済である。

上記特定のフラン化合物を上記乳化剤に加えて配合する第2の発明では、固化開始までに要する時間が大巾に短縮されるという顕著な効果が重量される。なかこの場合の上記特定のフラン化合物の水に対する添加量は0.5~8重量多が好ましい。0.5重量多以下では効果の発現が不十分であり、一方8重量多以上では固化開始までに要する時間が更に短縮されるということはないので、無駄を生じるととになる。

また、上記ゲスト分子としては、クロロホルム、 塩化エチル、シクロペンタン、トリクロルフルオ ルメタン (R11) 、ジクロルフルオルメタン (R24)、 モノクロルジフルオルメタン (R22) 、ジクロルジ フルオルメタン (R12) 、ブロバンなどの有機物、

(7)

による。凶では乳化剤養度 Q 8 重量 5 では生成率 に対してはあまり顕著な効果が現われていないが、 R11 水化物が生成するまでの時間は無添加の場合 に比べて大巾に短縮されることがわかる。乳化剤 濃度 2 重量がでは生成率、生成速度ともに、ほぼ 最高値が得られ、無添加の場合に比して、水化物 の生成率は約2倍、また生成速度は約36倍(無 旅加の場合の生成速度は約0.5 wt%/分である) に 上昇する。なお、4.2重量多添加したものでは2 重量も添加したものに比して、生政率はそれほど 低下しないのに反して、生成速度はかなり低下す るといえる。経済的には、できる限り少量の瘀加 で最大の効果を得る必要があることから、実用的 な乳化剤の添加量は Q.5~5 重量 多の範囲内にあ ることが適当である。なお、特に好ましい乳化剤 を列挙すればポリオキシエチレンオレイルエーテ ル (Cir Has - 0 - (Co H, 0), -田) で n = 5, HLB 指数 9.0: ポリオキシエチレンラウリルエーテル (C.,H,, -0-(0.H.O), -中 でn = 5, HLB指数 10.8 : ポリオキ シエチレン・ラウレート (HLB 指数 10.5):ポリオ

大弗化健養、亜 ガスなどが好ましく用いられる。 これらは単数でもしくは任意の二種以上を混合して用いることができる。

なおこれらのゲスト分子と上記特定の化合物を含む水とを接触させるに映しては公知の従来技術が選宜用いられる。

以下、一実施例について、この発明をさらに具体的に説明する。

第2図は R11 水化物を製造した場合における乳化剤機能と生成率の解係を示す。図において機能は水化剤して添加した乳化剤の重量 5、凝粧は重量 5 化よる R11 水化物生成率である。この実験は第1四の場合と同じ装置を用い、回一条件下で行なつたものであり R11・17日,0 の組成液に乳化剤を加えたものを試料とした。

(8)

キシエチレン・オレエート (HLB 指数 9.0) などのエステル系のほか、オキシエチレン・オキシブロピレンのプロックボリマー (分子量約 3000, オキシエチレン基約 4 0 重量 9) などが挙げられる。また、これらよりも効果はやや劣るとはいえ無添加のものと比較すれば明らかに効果を育するといえるものには、たとえばポリオキシエチレンノニルフエニルエーテルでは HLB 指数 8.9 ~ 180のものなどが挙げられる。

なお、気体水化物の生成に余り効果のみられない乳化剤としては、ソルビタン系、ソルビタン複合型系、オキシエチレン・オキシブロビレンのブロックポリマーでオキシエチレン基が20重量を以下のものなどが挙げられる。

第3 凶は、ポリオキシエチレンラウレート(日 LB指数 10.8)を2重量が加えたものと、無添加の場合の固化時の発熱温度の時間変化を示す。乳 化剤を添加したものは、触点に近い発熱温度が長 時間続くことがわかる。

第4凶は水に乳化剤(ポリオキシエテレンノニ

特開 昭55-55125(4)

ルフェニルエーテル、HLB 担 t23) 20 重量を加えたものと、これにさらにテトラハイドロフラン (THF) 40 重量がを加えたものとを比較して示す特性凶である。なか、いずれもR11 水化物にないてのものである。第4 凶から明らかなように乳化剤と THP とを添加したものは 0 ℃に冷却した場合、固化開始までに要する時間は 1 分以内であるのに対し、THP を添加しないものは、通常 5 0 分程度も必要であり、THP の添加による核生成への効果が明瞭に認められる。

上記実施例から明らかなように乳化剤と THF とは相互補完的な作用を有しており、これら双方の併用により R11・17H 0 が有する欠点である生成速度の遅さと固化し難さの両方を同時に解決することができる。

なお上記 TBF の他にフラン、メチルフラン、メ チルテトラハイドロフランも同様の効果を奨する ことが認められた。

以上のように、この発明によれば次のような効果がえられる。

മാ

を示す特性凶である。第4凶は乳化剤のみの場合 と乳化剤と THP とを加えた場合の固化開始までの 時間と温度との関係を示す特性凶である。

代理人 ち 野 似 一


- (1) 水化物の 速度は無忝加の場合に比べて 3 倍以上大きくなる。
- (2) 水化物の生配率も約2倍に向上でき、75 重量が以上にできることから、材料の利用効率が 高くなり、無駄分が少なくなる。
- (3) 高温度の提择装置、あるいは強力を提择装置を必要とせず経済的である。上配(1), (2)項にあげた効果があるので、水化物生設開始接、数分して提择を停止しても常に生配を得ることができる。
- (4) 水化物の生政選度が大きく、酸点に近い発 熱が持続されるので、采から奪われる熱量に相当 する水化物が生成することになり、無経質的にも 損失が無く経済的となる。


4. 凶値の触単な説明

第1四は従来の乳化剤無姦加の場合にかける R11・17R・0の生成率を示す特性図、第2回はこの発射の一実施例による製造法の乳化剤添加の場合のR11・17R・0の生成率、生成速度を示す特性図、第3回はこの発射の他の実施例による製造法の乳化剤系加の場合かよび無姦加の場合の固化時の発熱温度

0.2

第 1 図






乳化刺液度(wtx)



20-



第 4 図

